

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Двухкомпонентные Полиуретановые Системы Flexplast

ТУ 20.16.56-001-54212081-2023

Партия №:

Масса нетто:

Дата изготовления:

Физические свойства:

Наименование показателя	НОРМА		
	ПОЛИОЛ	ИЗОЦИАНАТ	СМЕСЬ
Динамическая вязкость при температуре 20°C, МПа·с, в пределах	120±20	150±20	130±20
Плотность при температуре 20°C, г/см ³	0,95±0,05	1,23±0,05	1,1±0,05
Внешний вид	жидкость	жидкость	жидкость
Цвет	светло - желтый	темно - коричневый	бежевый

Механические свойства:

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА	Результат испытания
Цвет	бежевый	
Твердость Шор Д, А	75- 60	ISO 868
Плотность, г/см ³	1,15	ISO 1183
Модуль упругости на изгиб, МПа	2100	ISO 178
Предел прочности на изгиб, МПа	550	ISO 178
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м ²	31	ISO 179
Температура тепловой деформации, С°	100	ISO 75B
Усадка, %	0,2	

ПЕРЕРАБОТКА

Рабочее соотношение компонентов А : Б в % 60 : 40 и 70:30

Время жизни (гелеобразования, текучести) мин. 3 - 4

Время отверждения (извлечения из формы) мин.10-15

Время полного отверждения (пост-отверждение) ч.24-48

Продукт транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных продуктах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Продукт хранят в хорошо вентилируемых сухих помещениях при температуре от 0 до плюс 25 °С и относительной влажности окружающего воздуха не более 45%.

Хранить продукт следует, не допуская попадания прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных препаратов, продуктов питания, в местах, недоступных детям.

Высота штабеля при хранении не должна превышать 2,5 м.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатационной документации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Продукт может быть использован при более длительном сроке хранения при условии соответствия его показателей требованиям настоящих технических условий.

ООО «ДЗПС» _____/